

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

5.1 สรุป

5.1.1 สมบัติการไหลของยางดิบ

5.1.1.1 ความหนืดมูนนี้ของยางดิบ

ความหนืดมูนนี้ ML (1+4) 100 °C ของอีพิตีเอ็มสูงกว่ายางธรรมชาติ และยางบิวทาไดอิน ตามลำดับ

5.1.1.2 อิทธิพลของระยะเวลาการบดต่อค่าความหนืดมูนนี้

ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอิน และยางอีพิตีเอ็ม จะมีความหนืดลดลง แต่ยางธรรมชาติจะมีแนวโน้มการลดลงของความหนืดมูนนี้สูงสุด รองลงมาคือยางบิวทาไดอิน ส่วนยางอีพิตีเอ็มมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

5.1.1.3 ความหนืดมูนนี้ของยางเบลนด์

เมื่อเพิ่มปริมาณยางอีพิตีเอ็ม ทำให้ค่าความหนืดมูนนี้ของยางเบลนด์ มีแนวโน้มสูงขึ้น

5.1.1.4 สมบัติการไหลของยางดิบชนิดต่างๆ

(1) เมื่อเพิ่มอัตราเดือน จะทำให้ค่าความเค้นเดือนของยางดิบแต่ละชนิดมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความหนืดเดือนมีค่าลดลง

(2) ที่อัตราเดือนเดียวกันพบว่า ค่าความเค้นเดือนและความหนืดเดือนของยางอีพิตีเอ็มมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ยางบิวทาไดอินและยางธรรมชาติ ตามลำดับ

5.1.1.5 อิทธิพลของอัตราส่วนการเบลนด์ของยางดิบชนิดต่างๆ

(1) เมื่อเพิ่มอัตราเดือน จะทำให้ค่าความเค้นเดือนของยางเบลนด์ที่ทุกอัตราส่วนการเบลนด์มีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความหนืดเดือนมีค่าลดลง

(2) ที่อัตราเดือนเดียวกัน พบว่า ค่าความเค้นเดือนและความหนืดเดือนของยางเบลนด์ที่อัตราส่วน 40% มีค่าสูงสุด ในขณะที่อัตราส่วนที่ไม่ใช่ยางอีพิตีเอ็มมีค่าต่ำสุด

5.1.2 สมบัติวัลคาไนซ์และสมบัติเชิงกล

5.1.2.1 สมบัติการวัลคาไนซ์

- (1) ยางธรรมชาติ มีค่าแรงบิดต่ำสุดต่ำกว่ายางบิวทาไดอีน และยางอีพิตีเอ็ม ตามลำดับ
- (2) ผลต่างของค่าแรงบิดสูงสุดกับค่าแรงบิดต่ำสุดของคอมปาวด์ยางอีพิตีเอ็มมีค่าสูงสุด รองลงมาคือยางบิวทาไดอีน และยางธรรมชาติตามลำดับ
- (3) ระยะเวลาที่ยางสามารถแปรรูปได้ (Scorch time) ของยางธรรมชาติสั้นที่สุด ส่วนยางบิวทาไดอีนและอีพิตีเอ็มจะให้เวลาที่ยางสามารถแปรรูปได้ใกล้เคียงกัน
- (4) เวลาในการวัลคาไนซ์ยางอีพิตีเอ็มสูงสุด รองลงมาคือยางบิวทาไดอีน และยางธรรมชาติตามลำดับ
- (5) อัตราการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติสูงสุด รองลงมาคือยางบิวทาไดอีน และยางอีพิตีเอ็ม ตามลำดับ
- (6) ค่าพลังงานกระตุ้นของยางอีพิตีเอ็มมีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือยางบิวทาไดอีน และยางธรรมชาติ ตามลำดับ

5.1.2.2 สมบัติเชิงกลของยางแต่ละชนิด

- (1) ความต้านทานต่อแรงดึง และความสามารถในการยืดจนขาดของยางธรรมชาติมีค่าสูงสุด รองลงมาคือยางบิวทาไดอีน และยางอีพิตีเอ็ม ตามลำดับ ในขณะที่มอดูลัสที่ระยะยืด 300% ของยางธรรมชาติมีค่าสูงกว่ายางอีพิตีเอ็ม และยางบิวทาไดอีน ตามลำดับ
- (2) ความต้านทานต่อการหักงอ และความต้านทานต่อการสึกหรอของยางบิวทาไดอีนมีค่าสูงสุด รองลงมาคือยางธรรมชาติและยางอีพิตีเอ็มตามลำดับ
- (3) ค่าความร้อนสะสมของยางอีพิตีเอ็มมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ยางบิวทาไดอีน และยางธรรมชาติ ตามลำดับ

5.1.3 อิทธิพลของการทำการวัลคาไนซ์บางส่วน (precuring) ต่อสมบัติของยางเบลนด์

5.1.3.1 การเบลนด์โดยใช้เทคนิคการวัลคาไนซ์บางส่วนแบบสเตติก

- (1) การอบยางอีพิตีเอ็มที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ก่อนนำยางอีพิตีเอ็มที่วัลคาไนซ์บางส่วนมาเบลนด์กับยางธรรมชาติและยางบิวทาไดอีน ให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึง ค่าความสามารถในการยืดจนขาด และ มอดูลัสที่ระยะยืด 300% สูงสุด

5.1.3.2 การเบลนด์โดยใช้เทคนิคการวัลคาไนซ์บางส่วนแบบไดนามิกส์

(1) เมื่อเพิ่มเวลาการวัลคาไนซ์ยางอีพิตีเอ็มบางส่วนโดยการให้ความร้อนด้วยเครื่องบราเวนเดอร์ พลาสติคอร์ดอร์ ทำให้ยางเบลนด์มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดลง โดยที่ระดับการเพิ่มขึ้นของค่าทอร์ก 20% ของค่าทอร์กสูงสุดจะให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุด

(2) ความต้านทานต่อแรงดึง และความสามารถในการยืดจนขาดมีแนวโน้มลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณยางอีพิตีเอ็ม ในขณะที่มอดูลัสที่ระยะยืด 300% ของยางเบลนด์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มระดับของการวัลคาไนซ์บางส่วน

(3) ที่ระดับการเพิ่มขึ้นของค่าทอร์ก 20% ของค่าทอร์กสูงสุดจะให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุด

5.1.4 อิทธิพลของเทคนิคการเบลนด์ต่อลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางเบลนด์

(1) ผลต่างของค่าแรงบิดสูงสุดกับค่าแรงบิดต่ำสุดของยางเบลนด์ที่วัลคาไนซ์บางส่วนแบบไดนามิกส์มีค่าสูงกว่ายางเบลนด์แบบวัลคาไนซ์บางส่วนแบบสแตติก และแบบปกติ ตามลำดับ

(2) ระยะเวลาที่สามารถแปรรูปได้ (Scorch time) ของยางเบลนด์ที่ใช้ยางอีพิตีเอ็มที่วัลคาไนซ์บางส่วนแบบสแตติกมีระยะเวลาที่ยางสามารถแปรรูปได้สั้นกว่ายางเบลนด์แบบไดนามิกส์ ส่วนยางเบลนด์แบบปกติมีแนวโน้มระยะเวลาที่ยางสามารถแปรรูปได้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

(3) ยางเบลนด์ที่ใช้ยางอีพิตีเอ็มที่วัลคาไนซ์บางส่วนแบบไดนามิกส์มีอัตราการวัลคาไนซ์สูงกว่ายางเบลนด์แบบปกติ และแบบสแตติก ตามลำดับ

5.1.5 เปรียบเทียบอิทธิพลของเทคนิคการเบลนด์แบบต่างๆ ต่อสมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์

(1) ความต้านทานต่อแรงดึง และความสามารถในการยืดของยางเบลนด์มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณของยางอีพิตีเอ็มที่เพิ่มขึ้น

(2) ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืด และ ค่ามอดูลัสที่ระยะยืด 300% ของยางเบลนด์ที่ทำการวัลคาไนซ์ยางอีพิตีเอ็มบางส่วนแบบไดนามิกส์ มีค่าสูงกว่าการเบลนด์แบบสแตติกและแบบปกติ ตามลำดับ

(3) ความต้านทานต่อการหักงอ และความต้านทานต่อการสึกหรอของยางเบลนด์ มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณยางอีพิตีเอ็มที่เพิ่มขึ้น และยางเบลนด์ที่ใช้ยางอีพิตีเอ็มที่ทำการวัลคาไนซ์บางส่วนแบบไดนามิกส์มีค่าความต้านทานต่อการหักงอสูงกว่าแบบสแตติก และแบบปกติตามลำดับ

(4) ค่าความร้อนสะสมของยางเบลนด์แบบปกติให้ค่าความร้อนสะสมสูงที่สุด รองลงมาคือยางเบลนด์ที่ใช้ยางอีพิตีเอ็มที่วัลคาไนซ์บางส่วนแบบสแตติก และแบบไดนามิกส์ตามลำดับ

(5) ความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงของยางเบลนด์มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณยางอีพิตีเอ็มที่เพิ่มขึ้น โดยที่การเบลนด์แบบไดนามิกส์ให้ความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงสูงที่สุด รองลงมาคือยางเบลนด์แบบสแตติก และ ยางเบลนด์แบบปกติ

(6) ความต้านทานต่อโอโซนของยางเบลนด์ที่ใช้ยางอีพิตีเอ็มที่วัลคาไนซ์บางส่วน จะให้สมบัติความต้านทานต่อโอโซนดีกว่า ยางเบลนด์แบบปกติ

(7) ยางเบลนด์ที่ทำการวัลคาไนซ์ยางอีพิตีเอ็มบางส่วนแบบสแตติกและแบบไดนามิกส์ มีสมบัติเชิงกลดีกว่ายางเบลนด์แบบปกติ เนื่องจากการเบลนด์โดยการวัลคาไนซ์ยางอีพิตีเอ็มบางส่วนทั้งแบบสแตติกและแบบไดนามิกส์ทำให้เกิดการวัลคาไนซ์ร่วม (covulcanization) ส่งผลให้ยางเบลนด์มีปริมาณพันธะเชื่อมโยงในเฟสยางอีพิตีเอ็มและที่บริเวณผิวสัมผัส (interface) ของยางมีค่าใกล้เคียงกัน ยางเบลนด์จึงมีสมบัติเชิงกลดีขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ใช้ยางอีพิตีเอ็มเกรดที่มีความหนืดต่ำถึงปานกลาง เพื่อให้ความหนืดใกล้เคียงกับยางบิวทาไดอีน และยางธรรมชาติที่ผ่านการบด
2. ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ เวลา และความเร็วของโรเตอร์ของการวัลคาไนซ์บางส่วนยางอีพิตีเอ็ม
3. ศึกษาสมบัติของยางเพิ่มเติม เช่น ความต้านทานต่อการบ่มเร่ง และโอโซนของยางเบลนด์ที่อัตราส่วนต่างๆ
4. ศึกษาชนิด และปริมาณของสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบัติต่างๆ ของยางเบลนด์