



รายงานการวิจัย  
เรื่อง

วัสดุกระเบื้องยางหลังคาจากยางธรรมชาติก็ทันทานค่าต่อสภาพอากาศในเขตร้อน

Natural Rubber Roofing Materials Tolerated to Tropical Condition

โดย

二

ดร. แมวอาแซ นาหามะ  
ค.ว. ญสูนี ໄอีพัฒนาณก  
นิยະพร ชวนเจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ทุนดุคหบุนการวิจัยประจำทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2548

ธันวาคม 2549

## บทคัดย่อ

การเตรียมวัสดุกระเบื้องยางหลังคาจากยางธรรมชาติ โดยการทำเป็นแผ่นกระเบื้องยางหลังคา ส่องรั้น ยางหลังคาชั้นบนเตรียมโดยการเบนด์กระหงยางคอมเพาค์อีพีดีเย็นกับยางคอมเพาค์ยางธรรมชาติที่สัดส่วนการเบلنด์แตกต่างกัน พนว่าที่สัดส่วนการเบلنด์ยางคอมเพาค์ EPDM/NR 60/40 ทันทานต่อการบ่มเร่งด้วยความร้อนดีที่สุด ยางคอมเพาค์อีพีดีเย็นที่ใช้ในกระบวนการนี้เป็นยางคอมเพาค์อีพีดีเย็นที่ทำการพรีวัลค่าในซีดบใช้ตู้อบอากาศร้อน ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นอกจากนี้การเติมยางบีว่าไฟอิน 5 phr เป็นตัวประสาน ทำให้มีการกระจายตัวของยางธรรมชาติในยางอีพีดีเย็นสม่ำเสมอมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการล็อกทรรศน์ อิเลคโทรนแบบส่องกระจก การเติมแคลเซียมคาร์บอนเนตพบว่าเมื่อปริมาณแคลเซียมคาร์บอนเนต เพิ่มขึ้น ทำให้ความทนทานต่อความร้อน และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมลดลง รวมทั้งไม่เกิด การเปลี่ยนสีหลังการบ่มเร่งด้วยความร้อน และหลังทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อม วัสดุ กระเบื้องยางหลังคาชั้นล่าง เตรียมโดยการเบนด์กระหงยางธรรมชาติกับยางรีเคลม พนว่าสัดส่วนการเบلنด์ 100/80 มีความทนทานต่อความร้อนดีที่สุด การใช้ยางธรรมชาติเบلنด์กับยางรีเคลม ที่สัดส่วนการเบلنด์ 100/80 ร่วมกับแคลเซียมคาร์บอนเนต จะมีความทนทานต่อความร้อนดีกว่าการใช้ยางธรรมชาติร่วมกับแคลเซียมคาร์บอนเนต ส่วนความทนทานต่อสภาพแวดล้อมพบว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และไม่มีการเปลี่ยนสีหลังการบ่มเร่งด้วยความร้อน และหลังทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

## **Abstract**

The natural rubber roofing material was made into two layers of rubber sheet. The upper layer was prepared by various blend ratios between ethylene propylene diene rubber (EPDM) compound and natural rubber (NR) compound. It was found that the 60/40 blend ratio of EPDM/NR gave the superior heat aging resistance. The prevulcanized EPDM compound was used in the process. It was prepared by heating EPDM compound in a hot air oven at 100 °C for 1 hr. Moreover, the addition of 5 phr butadiene rubber as a compatibilizer in the blend was revealed by Scanning electron microscope (SEM) that butadiene rubber (BR) caused the NR domain dispersed uniformly in the EPDM phase. The addition of calcium carbonate ( $\text{CaCO}_3$ ) showed that resistance to heat aging and weathering decreased with increasing  $\text{CaCO}_3$  content. The colour after heat aging and weathering was not changed. The lower layer of roofing material was prepared by blending between natural rubber 100 phr and various reclaimed rubber (RR) contents. The results indicate that the 100/80 blend ratio of NR/RR had a good heat aging resistance. In addition, using the blend ratio of NR/RR at 100/80 with  $\text{CaCO}_3$  gave the better properties than natural rubber alone with  $\text{CaCO}_3$ . Furthermore, The blend was not discoloured after heat aging and weathering.